




RÖFIX Putzgrund PREMIUM /

Aktivni predmaz





Področja uporabe:	Končno obdelani, pigmentirani, predmaz z mineralnimi polnilnimi materiali. Univerzalna priprava podlage za izenačevanje in dodatno hidrofobiranje močno oz. različno vpijajočih podlagah. Vse tehnične funkcije in značilnosti pastoznih zaključnih ometov so z grundiranjem testirane. To grundiranje je relevantno za sprejemanje vode (ca. 30% izboljšave), egaliziranje vpijanja vode podtalja, optične enakomernosti pojave, praktične uporabe zaključnega ometa in je zatorej pomemben sestavni del sistema ometa. Nadaljna zaščita so razpoložljive organski pigmenti (pH- nevtralizacija podtalja). Za zatesnitve v posebnih prostorih z veliko vode, kot na primer pri bazenih, terasah, itd.
Osnova materiala:	<ul style="list-style-type: none"> • Posebno vezivo • Polnila (mineralna) • Kremenčev pesek (klasificiran) • Barvni pigmenti
Lastnosti:	<ul style="list-style-type: none"> • Odličen oprijem • Izravnava vpojnost podlage • Znatno reducira vpijanje vode v podlago • Zmanjšuje tvorbo mahu, alg in plesni • Brez predobdelavo priporinih ploskev.
Izvedba:	
Pogoji pri izvedbi:	Med fazo izvajanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C. Do izsušitve premaza štiti pred mrazom in prehitremu sušenju (neposredni sončni svetlobi, deževju). Odvisno od vlažnosti zraka in temperature znaša čas vezave pribl. 3 dni. Čas potreben, da se nanos posuši je pribl. 3 tedne. Novo prevlečene površine moramo z ustreznimi ukrepi zaščititi pred vlago, vse dokler se popolnoma ne strdijo.
podlaga:	Podlaga mora biti čista, nosilna kakor tudi brez nečistoč (kot npr. prah, umazanija, cvetenje podlage itn.).
obdelava podlage:	Upoštevajte veljavne nacionalne uredbe in smernice, kot npr. "Smernice za izdelavo zaključnih ometov", avstrijskega združenja polagalcev ometov, BFS-navodila, navodila strokovnega združenja za umetne smole, IWM-smernice nemškega združenja izdelovalcev malt, navodila švicarskega združenja pleskar-skih podjetij SMGV kot tudi priporočilo SIA 242/1 " Izdelava ometov in mavčna dela".
Priprava:	Gotov izdelek. Ne redčimo.
Izvedba:	Nanašamo nerazredčeno in po celotni površini z ustreznim čopičem, valjčkom ali ščetko. "Kot premaz" že pripravljen. Nerazredčena impregnacija za nanašanje v 1-2 nanosih po sistemu "sveže na sveže". Nanašanje s čopičem ali valjčkom. Čas sušenja pred nanosom končnega sloja min. 12 ur (odvisno od temperature in vremenskih razmer). Nizke temperature kot tudi visoka vlažnost podaljšajo čas sušenja. V primeru uporabe obarvanega grundirnega sredstva (pri barvnih zaključnih ometih), mora ta barvno biti blizu barvnega tona zaključnega ometa. Pri dekorativnem mozaičnem ometu mora biti grundirno sredstvo temnejše kot dekorativni mozaični omet . Vračanje materiala ni možno. Odvisno od vlažnosti zraka in temperature znaša čas vezave pribl. 3 dni. Čas potreben, da se nanos posuši je pribl. 3 tedne. Novo prevlečene površine moramo z ustreznimi ukrepi zaščititi pred vlago, vse dokler se popolnoma ne strdijo.
Napotki za odstranjevanje:	Elemente kot so okna, okenske okvirji, vrata itd. moramo pred obdelavo zaščititi pred umazanijo oz. poškodbami.
Varnostna opozorila:	R25/53 Nevarno za vodne organizme, lahko v vodah ima dolgoročne škodljive učinke. Podrobne varnostne informacije so na voljo v Varnostnem listu. Pred uporabo prebrati Varnostni list.
Napotki za embaliranje:	V plastičnih ročkah, katere je možno reciklirati.
skladiščenje:	Shranjujemo v dobro zaprtih hladnih prostorih, vendar zaščitene pred zmrzaljo. rok uporabe: najmanj 12 mesecev



RÖFIX Putzgrund PREMIUM /

Aktivni prednamaz

Tehnični podatki:

Številka artikla	138512	138514	140938	140939
Način pakiranja				
Količina po enoti	5 kg/EN	5 kg/EN	18 kg/EN	18 kg/EN
Barva	Bela	Barvna	Bela	Barvna
Poraba	0,15- 0,2 kg/m ²			
Navodilo za uporabo	Vrednosti uporabe so le orientacijske vrednosti in so močno odvisne od podlage in obdelovalne tehnike.			
Gostota	ca. 1,5 kg/ltr.			
pH-vrednost	ca. 12			
VOC koda	2004/42/IIA(g)50(2007)30(2010)30			

splošna navodila:

S temi navodili so razveljavljene vse predhodne izdaje.
 Napotki in podatki v tem katalogu ustrezajo našemu dosedanjemu znanju in izkušnjam.
 Navedbe v tem katalogu nas pravno ne obvezujejo.
 Produkti RÖFIX kot tudi vse vsebovane snovi so podvrženi stalnemu nadzoru, s čemer se zagotavlja nespremenjena kvaliteta.
 Za vprašanja povezana z uporabo in obdelavo naših produktov vam je na voljo naš tehnično-svetovalni servis.
 Aktualizirana tehnična navodila najdete na internetni strani www.roefix.com oziroma jih lahko zahtevate pri nacionalni enoti.
 Podrobne varnostne informacije so na voljo v Varnostnem listu. Pred uporabo prebrati Varnostni list.